




Włókno CF 062-60100 do zbrojenia betonu wykonane z drutu stalowego ciągniętego na zimno z zakrzywionymi końcami, sklejane w wiązki klejem rozpuszczalnym w wodzie. Dodanie do betonu włókien stalowych poprawia właściwości mechaniczne betonu. Dzięki wysokim parametrom włókna CF 062-60100 mogą zastąpić konwencjonalne zbrojenie z prętów stalowych, bądź je uzupełniać w celu uzyskania lepszych parametrów betonu.

ZASTOSOWANIE

- Posadzki przemysłowe
- Place manewrowe i drogi
- Prefabrykaty betonowe
- Płyty fundamentowe na palach

WYMIAR

- Długość 60 mm ($\pm 10\%$)
- Średnica 1,00 mm ($\pm 10\%$)
- Smukłość 100 ($\pm 15\%$)
- Kształt: zakrzywione końce / klejone



WŁAŚCIWOŚCI

- Wytrzymałość na rozciąganie (R_m): 1200 MPa ($\pm 7.5\%$)
- Moduł Younga: 200 000 MPa ($\pm 7.5\%$)
- Ilość włókien: 7000 szt./kg
- Minimalne dozowanie: 15 kg/m³



1301-CPR-2417
EN 14889-1



ISO 9001:2015

KORZYŚCI

- Łatwość i szybkość użycia
- Oszczędność czasu i minimalizacja kosztów
- Poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy
- Mniejsza ilość pęknięć w stosunku do tradycyjnych metod zbrojenia
- Ekologiczne opakowanie ulegające rozkładowi



SKŁADOWANIE



OPAKOWANIE



Pudełko 20kg



Worek 10 kg
Worek 20kg



0.5 tony/ 0.6 tony
Big Bag 1 tona/1.2 tony

CONECTO PROFILES Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 39, 61-541 Poznań

phone: +48 62 76 329 46, email: office@conecto-profiles.com